



# Abdecklack Rot JE705n

### Beschreibung

Der Abdecklack eignet sich zum Abdecken von Oberflächen, die lediglich partiell galvanisiert werden sollen. Besonders bei größeren Flächen ist der Einsatz empfehlenswert. Der Abdecklack lässt sich gut verarbeiten und ist sehr resistent gegenüber den galvanischen Elektrolyten.

### Verarbeitung

Die Ware muss vor der Bearbeitung fettfrei und sauber sein. Wir empfehlen, die Ware vor dem Abdecken, mit Ultraschall und elektrolytisch zu entfetten und dann zu trocknen.

Der Abdecklack kann je nach Verdünnungsgrad durch einen Pinsel, eine Walze oder mit einer Spritzpistole aufgebracht werden. Durch Vorversuche kann die jeweilige Verarbeitungsart getestet werden.

Nach dem Auftragen des Lacks sollten zu lange Reinigungszeiten wie Ultraschall oder elektrolytische Entfettung vermieden werden.

### Trocknung

Galvaniktrocken	mind. 20-80 min
Montagefest	ca. 4 Std.
Durchgetrocknet	ca. 14 Std.

Der Lack kann bei 100-120°C und einer Dauer von 20 min. eingebrannt werden. Die Entfernung des Lackes wird damit allerdings zeitintensiver.

### Entfernung

Um den Abdecklack zu entfernen kann man das Lösungsmittel für Abdecklack JE725 oder Aceton verwenden.

### Lieferform

Artikel	Menge	Artikelnummer
JE705n	100g	1.100
JE705n	1000g	56.1000

### Aufbewahrung/ Lagerung

Verschlussen und getrennt von Nahrungs- und Futtermitteln in geeigneten und gut gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

### Gefahren/Entsorgung

Der Lack ist entzündlich und reizt die Augen und die Haut. Hand- und Augenschutz wird empfohlen. Der Lack ist Sonderabfall und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

**Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt !**